



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αλκυδικής βάσεως αντιδιαβρωτικό αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες. Προσφέρει άριστη πρόσφυση και καλυπτικότητα σε συνδυασμό με μαλακό δούλεμα και εύκολο τρίψιμο, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί άριστη επιφάνεια για γρήγορη επαναβαφή με οποιοδήποτε βερνικόχρωμα. Αραιώνεται με διαλυτικό White spirit.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή πρόσφυση
- Τέλεια καλυπτικότητα
- Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία
- Πολύ καλή απόδοση
- Εύκολο στο άπλωμα
- Οικονομία στην εφαρμογή
- Πολύ καλές χημικές και μηχανικές αντοχές

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Μέταλλο
- Ξύλο

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίζετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με White spirit.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5 οC - 35 οC

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:	Αλκυδική
Εμφάνιση:	Παχύρευστο υγρό
Απόχρωση:	Λευκό, μαύρο, γκρι, κεραμιδί
Ιξώδες:	2000 - 2500 mPa·s στους 23οC
Πυκνότητα:	1.55 ± 0,02 gr/cm3
Στερεά κ.β.	72%
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος:	15 - 25οC
Επιφανειακό στέγνωμα:	1hr
Σε βάθος στέγνωμα:	24hr
Χρόνος επαναβαφής (*):	24hr
Απόδοση:	9-11m ² /lt ανά στρώση
Αραίωση:	5% με White spirit

(*): Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Αφαίρεση σιλικόνης ή λαδιών από τη επιφάνεια του μετάλλου με διαλυτικό.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Ασταρώνεται η επιφάνεια σε δύο στρώσεις με αστάρι μετάλλων IRON GUARD.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη White spirit 5%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5οC ή άνω των 35οC
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Υπόπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΙΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον άτομο στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

- Κατηγορία προϊόντος A/ζ (Δ) 'Αστάρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 350gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 349gr/lt.