



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οικολογικού τύπου ριπολίνη νερού υψηλής ποιότητας. Άοσμη και φιλική προς το περιβάλλον. Εξαιρετική λευκότητα και στιλπνότητα που διαρκεί. Μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Κατάλληλο για μέταλλα, ξύλα ή τοίχους σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Εύκολη εφαρμογή, θαυμάσιο άπλωμα. Αραιώνεται με νερό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολύ καλή στιλπνότητα
- Τέλεια καλυπτικότητα
- Αντοχή στην UV ακτινοβολία
- Υψηλή απόδοση
- Εύκολο στο άπλωμα

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Μέταλλο
- Ξύλο

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίζετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5 οC - 35 οC

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:	Ακρυλική
Εμφάνιση:	Παχύρευστο υγρό
Απόχρωση:	Διάφορες αποχρώσεις
Ιξώδες:	4500 - 5000 mPa·s στους 23οC
Πυκνότητα:	1.30 ± 0,02 gr/cm3
Στιλπνότητα 60ο:	73
Στερεά κ.β.	68%
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος:	15 - 25οC
Επιφανειακό στέγνωμα:	1-2hr
Σε βάθος στέγνωμα:	6-8hr
Χρόνος επαναβαφής (*):	8hr
Απόδοση:	9-13m2/lt
Αραίωση:	5% με νερό

(*): Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Αφαίρεση σιλικόνης ή λαδιών από τη επιφάνεια του μετάλλου με διαλυτικό.
- Ασταρώνεται η επιφάνεια σε δύο στρώσεις είτε με αστάρι μετάλλων ANTIRUST είτε με αστάρι μετάλλων IRON GUARD.
- Οι οικοδομικές επιφάνειες ασταρώνονται σε δύο στρώσεις είτε με αστάρι πλαστικού είτε με αστάρι αραίωσης διαλύτου Desmo Seal

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Όταν το αστάρι ξεκινάει να στεγνώνει εφαρμόζεται η ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ PRESTIGE AQUA σε μία ή δύο στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5οC ή άνω των 35οC
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Δεν ενέχει κινδύνους για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

- Κατηγορία προϊόντος A/δ (Y) 'Χρώματα εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης για τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 130gr/lt (2010). Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 129gr/lt.