



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόχρωση:	Λευκό
Ιξώδες:	10000 - 12000 mPa·s στους 23oC
Πυκνότητα:	1.47 ± 0,02 gr/cm3
pH:	8-9
Επιφανειακό στέγνωμα:	30-45 min
Χρόνος επαναβαφής (*):	3-4 hr
Απόδοση:	12-14m2/lt ανά στρώση
Αραιώση:	5-10% με νερό

(*): Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

100% ακρυλικό χρώμα για τη βαφή εξωτερικών επιφανειών. Αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια από την βροχή και την υγρασία. Υψηλή λευκότητα και ανακλαστικότητα, υψηλή απόδοση και εξαιρετική αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δίνει μία λεία ματ επιφάνεια και εξασφαλίζει διαπνοή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή πρόσφυση
- Υψηλή καλυπτικότητα
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Υψηλή απόδοση
- Εύκολο στο άπλωμα

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Μπετό
- Γυψοσανίδα
- Σοβά
- Τούβλα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

• Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίζετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

• Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 40°C

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Ασταρώνεται η επιφάνεια είτε με DESMO SEAL διαλύτου είτε με DESMO SEAL νερού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Όταν το αστάρι στεγνώσει εφαρμόζεται το SELECT σε δύο στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5oC ή άνω των 35oC
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος, τη βροχή και την υψηλή υγρασία τουλάχιστον για 48hr.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος A/γ (Y) 'Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορुकτοῦ υποστρώματος' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 40gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 39gr/lt.