



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικής βάσεως υδατοδιαλυτή βαφή για πέτρινες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Δίνει μία λεία γυαλιστερή διάφανη επιφάνεια άριστου αισθητικού αποτελέσματος που αδιαβροχοποιεί και προστατεύει την επιφάνεια από την ηλιακή ακτινοβολία και καιρικές συνθήκες. Αραιώνεται με νερό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή στιλπνότητα
- Μακροχρόνια αντοχή
- Εξαιρετικό φινίρισμα
- Υψηλή απόδοση
- Εύκολο στο άπλωμα
- Αντοχή στη ηλιακή ακτινοβολία

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Πέτρα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίζετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό νίτρου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 40°C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:	Ακρυλική
Εμφάνιση:	Λεπτόρευστο υγρό
Απόχρωση:	Διάφανο
Ιξώδες:	100 - 300 mPa·s στους 23oC
Πυκνότητα:	0.81 ± 0,02 gr/cm3
Στερεά κ.β.	28%
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος:	15 - 25oC
Επιφανειακό στέγνωμα:	1-2hr
Σε βάθος στέγνωμα:	16hr
Χρόνος επαναβαφής (*):	3-4hr
Απόδοση:	10-12m2/lit ανά στρώση
Αραίωση:	5% με νερό

(*): Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Εφαρμόζεται το βερνίκι STONE CRYL 1000 ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΝΕΡΟΥ σε μία ή δύο στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη 5% νερού.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5oC ή άνω των 35oC
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

• Κατηγορία προϊόντος Α/η (Υ) 'Συνδεδετικά αστάρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/lit