

HIGH HEAT RESISTANT PAINT 320°C

Είναι ένα ειδικό σιλικονούχο χρώμα με ειδικά πιγμέντα για τη βαφή επιφανειών εκτεθειμένων σε συνεχή υψηλή θερμοκρασία, μέχρι και 320°C. Εφαρμόζεται σε μία στρώση σε τζάκια, φούρνους, σόμπες, εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών προσφέροντάς τους εξαιρετική αντοχή.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:
- Μέταλλο

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Υψηλές αντοχές στη θερμοκρασία
- Ειδικό Σιλικονούχο
- Εύκολο στο άπλωμα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση
Απόχρωση
Ιξώδες
Πυκνότητα
Επιφανειακό Στέγνωμα
Χρόνος Επαναβαφής
Απόδοση
Αραίωση

Λεπτόρευστο Υγρό

Ασημί, Μαύρο

500 - 1000 mPa•s at 23°C

1.16 - 1.32 gr/cm³

3-4 hr

24 hr

14-16 m²/lt ανά στρώση

Έτοιμο προς χρήση



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Αφαίρεση σιλικόνης ή λαδιών από τη επιφάνεια του μετάλλου με διαλυτικό.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Εφαρμόζεται το HIGH HEAT RESISTANT PAINT 320°C σε μία ή δύο στρώσεις.
- Το πάχος του ξηρού φιλμ δεν χρειάζεται να υπερβαίνει τα 30μm.
- Πλήρης σκλήρυνση με την αύξηση της θερμοκρασίας (1 ώρα στους 200°C).
- Μετά την εφαρμογή πρέπει να περάσουν 24 ώρες πριν θερμανθεί η βαμμένη επιφάνεια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό νίτρου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C εως 35°C

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος A/θ (Δ) 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/EK. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 500gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 499 gr/lt.