

PARQUET AQUA VARNISH

Ακρυλικής βάσεως υδατοδιαλυτό βερνίκι για ξύλινα πατώματα. Δίνει μία λεία γυαλιστερή διάφανη επιφάνεια άριστου αισθητικού αποτελέσματος που προστατεύει το πάτωμα από τριβές, τη χάραξη, το νερό και τα απορρυπαντικά. Αραιώνεται με νερό.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:
- Ξύλινα πατώματα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή σιλιπνότητα
- Μακροχρόνια αντοχή
- Εξαιρετικό φινίρισμα
- Υψηλή απόδοση
- Εύκολο στο άπλωμα
- Αντοχή στην τριβή και τις μηχανικές αντοχές
- Αντοχή στα οικιακά απορρυπαντικά



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση
Απόχρωση
Ιξώδες
Πυκνότητα
Επιφανειακό στέγνωμα
Χρόνος επαναβαφής (*)
Απόδοση
Αραίωση

Λεπτόρευστο υγρό

Διάφανο

200 - 500 mPa·s στους 23oC

1.03 0,02 gr/cm³

1-2hr

4-8hr

10-12m²/lt ανά στρώση

5% με νερό



(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ασταρώστε με αστάρι PARQUET AQUA PRIMER σε μία ή δύο στρώσεις. Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού έως 5%. Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Πινέλο
- Ρολό

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5 oC -35 oC.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5oC ή άνω των 35oC
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

V.O.C. ΠΗΤΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Κατηγορία προϊόντος A/θ (Υ) Έιδικά επιχρίσματα ενός συστατικού της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/EK. Οριακή Τιμή VOC κατηγορίας: 140gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 139gr/lt.