

MAXX WHITE

Υδατοδιαλυτό χρώμα με βάση ακρυλικές συνθετικές ρητίνες, εξαιρετικής ποιότητας για εσωτερικές και εξωτερικές οικοδομικές επιφάνειες. Υψηλής απόδοσης, με εξαιρετική καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα και ανακλαστικότητα, αντοχή στο πλύσιμο και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δίνει μία λεία ματ επιφάνεια άριστου αισθητικού αποτελέσματος και εξασφαλίζει διαπνοή.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Μπετό
- Γυψοσανίδα
- Σοβά
- Τούβλα
- Ξύλο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική λευκότητα
- Αντοχή στην υδατοτριβή
- Πολύ καλή απόδοση
- Εύκολο στο άπλωμα
- Δεν κιμωλιάζει



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος
Εμφάνιση
Απόχρωση
Ιξώδες
Πυκνότητα
pH
Επιφανειακό στέγνωμα
Χρόνος επαναβαφής (*)
Απόδοση
Αραίωση

Acrylic
Παχύρευστο υγρό
Λευκό
9000 - 11000 mPa·s στους 23oC
1.50 ± 0,02 gr/cm3
8-9
30-45 min
3-4 hr
11-13 m2/lt ανά στρώση
5-10% με νερό



(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Ασταρώνεται η επιφάνεια με ACRYL BOND είτε με DESMO SEAL Νερού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Όταν το αστάρι ξεκινάει να στεγνώνει εφαρμόζεται το MAXX WHITE σε δύο στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ρολό
- Πινέλο
- Πιστόλι

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5 oC -35 oC.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5oC ή άνω των 35oC
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος A/γ (Y) 'Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 40gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 39gr/lt. ΠΕΡΙΕΧΕΙ βιοκτόνο προϊόν: Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1) και 1,2-βενζιςοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.