

RADIATOR

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Ειδικό γυαλιστερό, λευκό βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών, κατάλληλο για θερμαινόμενες μεταλλικές επιφάνειες, όπως καλοριφέρ, καλύμματα λεβήτων, κ.λ.π. Ιδανικό για βαφή σωμάτων καλοριφέρ, σωλήνων ζεστού νερού κλπ. Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ελαστικότητας και σκληρότητας σε μεταλλικές επιφάνειες.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για:
- Θερμαινόμενες μεταλλικές επιφάνειες

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Υψηλή στιλπνότητα
- Υψηλή απόδοση
- Θαυμάσιο άπλωμα
- Πολύ καλές αντοχές σε εργασίες καθαρισμού



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόχρωση
Ιξώδες
Πυκνότητα
Στιλπνότητα 60°
Επιφανειακό Στέγνωμα
Χρόνος Επαναβαφής
Απόδοση
Αραίωση

Διάφορες Αποχρώσεις
1500 - 2000 mPa·s στους 23°C
1.10 ± 0.02 gr/cm³
91
3-4 ώρες
24 ώρες
14-16 m²/lt ανά στρώση
3% με White Spirit



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Αφαίρεση σιλικόνης ή λαδιών από την επιφάνεια του μετάλλου με διαλυτικό.
- Ασταρώνεται η μεταλλική επιφάνεια σε μια ή δύο στρώσεις με αστάρι μετάλλων ANTIRUST ή IRON GUARD.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Όταν το αστάρι ξεκινάει να στεγνώνει εφαρμόζεται το RADIATOR σε μία ή δύο στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη White spirit 3%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με White Spirit.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5 °C -35 °C.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος A/δ (Δ) 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/EK. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 500gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 499gr/lt