

ACRYL F-50

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ

Οικονομικό ελαστομέρες, ακρυλικό, στεγανωτικό και θερμομονωτικό δωμαίων ΜΕ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ. Οι ίνες πολυπροπυλενίου προσφέρουν απόλυτη σφράγιση στις στεγανωτικές λύσεις. Ιδανικό για ταράτσες, δεξαμενές, ελλενίτ, αμιαντοσιμέντο και εμφανή μπετά. Η υδρατμοπερατότητά του μειώνει τη συγκέντρωση υγρασίας στο υπόστρωμα και την ανάπτυξη μούχλας εσωτερικά, ενώ παράλληλα αντέχει σε λιμνάζοντα νερά από βροχές.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για:
- Ταράτσες
- Δεξαμενές
- Υλικά από μπετό, ελενίτ, αμίαντο, σοβά

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Υψηλή λευκότητα
- Τέλεια καλυπτικότητα
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Υψηλή απόδοση
- Υψηλή ελαστικότητα
- Ινοπλισμένο στεγανωτικό
- Θερμομονωτικές ιδιότητες



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ

| |
|-------------------------------|
| Βάση |
| Εμφάνιση |
| Απόχρωση |
| Ιξώδες |
| Πυκνότητα |
| pH |
| Στερεά κ.β. |
| Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής |
| Επιφανειακό στέγνωμα |
| Σε βάθος στέγνωμα |
| Χρόνος επαναβαφής |
| Απόδοση |
| Αραίωση |

| |
|-----------------------------------|
| Ακρυλικό |
| Παχύρευστο Υγρό |
| Λευκό, Κεραμιδί |
| 100000 - 110000 mPa·s στους 23°C |
| 1.45 ± 0,02 gr/cm ³ |
| 8-9 |
| 71 |
| 15-25°C |
| 2-3 ώρες |
| 8 ώρες |
| 24 ώρες |
| 2-3 m ² /lt ανά στρώση |
| 5-10% με νερό |



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνης και υπολείμματα.
- Ασταρώνεται η επιφάνεια σε δύο στρώσεις είτε με αστάρι αραίωσης νερού Desmo Seal είτε με αστάρι αραίωσης διαλύτου Desmo Seal

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Όταν το αστάρι ξεκινάει να στεγνώνει εφαρμόζεται το ACRYL F-50 σε δύο στρώσεις σταυρωτά.
- Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται μετά από 24 ώρες από την εφαρμογή της πρώτης στρώσης και αφού έχει στεγνώσει η πρώτη στρώση.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίζετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 40°C

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/γ (Υ) 'Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 40gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 39gr/lt.