

## BETOCRYL W-200

Ακρυλικό μπετονόχρωμα διαλύτου για αποτελεσματική προστασία κεραμιδιών, τοίχων και δαπέδων. Ισχυρή πρόσφυση, καλυπτικότητα και εκπληκτικό φινίρισμα. Προστασία από τη διάβρωση, τις καιρικές συνθήκες και την ατμοσφαιρική ρύπανση.

### ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Μπετό
- Γυψοσανίδα
- Σοβά
- Τούβλα

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Εξαιρετικά ανθεκτικό
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Υψηλή απόδοση
- Σημαντικές χημικές αντοχές



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόχρωση
Ιξώδες
Πυκνότητα
Στιλπνότητα 60°
Επιφανειακό Στέγνωμα
Χρόνος Επαναβαφής
Απόδοση
Αραίωση

Λευκό, Γκρι, Μπλε
7500 - 8000 mPa·s στους 23°C
1.50 ± 0,02 gr/cm <sup>3</sup>
20-40
30min
6-8hr
11-13 m <sup>2</sup> /lt ανα στρώση
5-10% με White Spirit



### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνης και υπολείμματα.
- Για πολύ απορροφητικές επιφάνειες ασταρώστε με αστάρι αραίωσης διαλύτου DESMO SEAL.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Το BETOCRYL W-200 εφαρμόζεται απευθείας στην επιφάνεια του τσιμέντου εφαρμόζεται με αραίωση 15-20% με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ SL 100 (White spirit).
- Στη συνέχεια εφαρμόζεται το BETOCRYL W-200 σε δύο στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη μέχρι 5-10% ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ SL 100 (White spirit)
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αρχικά με White spirit και στη συνέχεια με σαπούνι και νερό.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5°C -35°C

### ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 48hr.

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος A/γ (Δ) 'Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/EK. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 430gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 429gr/lt.