

CHALK VARNISH ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ

Αδιάβροχο ακρυλικό βερνίκι νερού για το χρώμα κιμωλίας Superlux, ιδανικό για βαφή, αναπαλαίωση και διακόσμηση ξύλινων επίπλων αλλά και κάθε είδους άλλη επιφάνεια. Εφαρμόζεται πάνω από το χρώμα κιμωλίας Chalk Paint Superlux και το προστατεύει. Έχει εξαιρετικό άπλωμα, στεγνώνει γρήγορα και δεν κιτρινίζει δημιουργώντας ένα θαυμάσιο σατινέ φινίρισμα. Διατίθεται σε 4 αποχρώσεις.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Ξύλο
- Τοίχο

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

- Βερνίκι προστασίας χρώματος κιμωλίας
- Εύκολο στο άπλωμα
- Εξαιρετικό φινίρισμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόχρωση
Ιξώδες
Πυκνότητα
Στιλπνότητα 60ο
Επιφανειακό Στέγνωμα
Χρόνος επαναβαφής

Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

Απόδοση
Αραίωση

Διάφανο
2000-3500 mPa•s στους 23°C
1.03 ± 0,02 gr/cm³
40
1-2 hr
6-8 hr

10-12 m²/lt ανά στρώση
5% με νερό



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Εφαρμόζεται το CHALK PAINT σε δύο στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 40°C

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C.
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%.
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/ε (Υ) 'Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/ εξωτερικών διακοσμήσεων' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 130gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 129gr/lt.