



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πολυουρεθανικά τροποποιημένο προστατευτικό λάδι εμποτισμού, ενισχυμένο με κεριά για ξύλινα καταστρώματα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Διεισδύει σε βάθος στους πόρους του ξύλου, το αδιαβροχοποιεί και το προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Έχει μεγάλη αντοχή στα χημικά, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις καταπονήσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολυουρεθανικά τροποποιημένο
- Εμπλουτισμένο με κεριά
- Προστατεύει τα ξύλινα καταστρώματα
- Αντοχή στην έντονη ηλιοφάνεια και υγρασία

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Ξύλο

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με διαλυτικό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Εμφάνιση | Λεπτόρευστο υγρό |
| Απόχρωση | Διαφανής |
| Ιξώδες | 200 - 500 mPa·s at 23° C |
| Πικνότητα | 0.85 ± 0,02 gr/cm ³ |
| Επιφανειακό στέγνωμα | 2 - 3hr |
| Χρόνος επαναβαφής (*) | 24 - 48hr |
| Απόδοση | 12-16m ² /lt ανά στρώση |
| Αραιωση | Έτοιμο προς χρήση |

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Εφαρμόζεται το DECK OIL σε μία στρώση. Το επιπλέον υλικό σκουπίζεται μετά από 5 λεπτά με ένα στεγνό πανί.
- Δεύτερη στρώση εφαρμόζεται σε πολύ σκληρά ξύλα ή όπου τα ξύλα εκτίθενται σε έντονες καιρικές συνθήκες.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5° C -35° C.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/η (Δ) 'Συνδεδετικά αστάρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 750gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 749gr/lt.