

STONE CARPET 1K

Το STONE CARPET PU είναι μια αλειφατική ρητίνη πολυουρεθάνης 1 συστατικού, βάσεως διαλύτη, που σε συνδυασμό με τις φυσικές έγχρωμες ψηφίδες δημιουργεί ένα διακοσμητικό, αντλιοσθητικό δάπεδο υψηλής αισθητικής και αντοχής.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Μπαλκόνια
- βεράντες
- πεζοδρόμους
- περιβάλλοντα χώρο της πισίνας κτλ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αντλιοσθηρό λόγω εύκολης αποστράγγισης
- Σταθερό στην ακτινοβολία UV, δεν κιτρινίζει
- Ανθεκτικό στην τριβή και στα οικιακά καθαριστικά, λάδια και θαλασσινό νερό
- Κατάλληλο για κυκλοφορία πεζών
- Για εξωτερική και εσωτερική χρήση



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόχρωση
Πυκνότητα (A+B)
Ιξώδες
Διάρκεια Ζωής Δοχείου
Light Foot Traffic
Πλήρης Σκλήρυνση
Απόδοση
Αραίωση

Διάφανο

1 ± 0,05 gr/ kg

100-200 mPa•s στους 23oC

-

-

-

Ενδεικτικά 1kg+ψηφίδα 10kg/m² ανά cm.
(ανάλογα την κοκκομετρία των αδρανών και αναλογία της ψηφίδας στο μίγμα)

Έτοιμο προς χρήση



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Για εφαρμογές σε εξωτερικές επιφάνειες απαραίτητη κρίνεται η εφαρμογή πρώτα στεγανωτικής στρώσης με επαλειφόμενο πολυουρεθανικό στεγανωτικό, όπως το F2 HYBRID.
- Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνες και υπολείμματα..

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι έγχρωμες φυσικές ψηφίδες προστίθενται στην πολυουρεθανική ρητίνη σε αναλογία 1:10 έως 1:20 αναλόγως του επιθυμητού αποτελέσματος και του βαθμού αποστράγγισης που θέλουμε να επιτύχουμε και γίνεται ανάμιξη των δύο συστατικών για περίπου 5 λεπτά με δράπανο χαμηλών στροφών. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρη διαβροχή των ψηφίδων. Το ρητινούχο διακοσμητικό δάπεδο διαστρώνεται πατητά στην επιφάνεια, σε μία στρώση, με λεία μεταλλική σπάτουλα. Πάχος εφαρμογής 8-10mm. Κατά τη διάστρωση απαιτείται η εφαρμογή του ειδικού λαδιού σπάτουλας που βελτιώνει τις ιδιότητες ολίσθησής της. Μετά τη σκλήρυνση του διακοσμητικού δαπέδου, μπορεί να εφαρμοστεί προαιρετικά μία στρώση STONE CARPET PU για την ενίσχυση των μηχανικών αντοχών.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Εργαλεία και δοχεία, καθαρίζονται με διαλυτικό πολυουρεθάνης SL 801 όσο ακόμα το μίγμα είναι νωπό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα έτος σε κλειστό δοχείο, σε θερμοκρασίες μεταξύ 5 oC - 35 oC.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5oC ή άνω των 35oC.
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία του αέρα είναι υψηλότερη από 65%.
- Να μην εφαρμόζεται όταν η υγρασία του υποστρώματος είναι μεγαλύτερη του 4%.

V.O.C. ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Προϊόν της κατηγορίας A/j (SB) "Επικαλύψεις αντιδραστικών επιδόσεων δύο συσκευασιών για ειδική τελική χρήση, όπως δάπεδα" της ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/EK. Οριακή τιμή VOC της κατηγορίας: 500gr/lit. Η μέγιστη περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι <499gr/lit