



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδατοδιαλυτό επίχρισμα για εσωτερικές οικοδομικές επιφάνειες. Δίνει μία λεία ματ βελούδινη επιφάνεια άριστου αισθητικού αποτελέσματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολύ καλή λευκότητα
- Ιδανική καλυπτικότητα
- Αντοχή στην υδατοτριβή
- Πολύ καλή απόδοση
- Εύκολο στο άπλωμα

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Μπετό
- Γυψοσανίδα
- Σοβά
- Τούβλα
- Ξύλο

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 40°C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:	PVA-VEOVA
Εμφάνιση:	Παχύρευστο υγρό
Απόχρωση:	Λευκό
Ιξώδες:	7500 - 8500 mPa·s στους 23oC
Πυκνότητα:	1.55 ± 0,02 gr/cm3
pH:	8-9
Στερεά κ.β.	66 %
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος:	15 - 25oC
Επιφανειακό στέγνωμα:	30min
Σε βάθος στέγνωμα:	4hr
Χρόνος επαναβαφής (*):	3hr
Απόδοση:	11-13m ² /lt ανά στρώση
Αραιώση:	5-10% με νερό

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνες και υπολείμματα.
- Ασταρώνεται η επιφάνεια σε δύο στρώσεις είτε με αστάρι πλαστικού είτε με αστάρι αραιώσης διαλύτου Desmo Seal.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Όταν το αστάρι ξεκινάει να στεγνώνει εφαρμόζεται το ΠΛΑΣΤΙΚΟ START-X PROFESSIONAL σε δύο στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5oC ή άνω των 35oC
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/α (Υ) 'Ματ επιχρίσματα εσωτερικής χρήσης για τοίχους και οροφές' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/lt.