

VELATURA AQUA ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ & ΞΥΛΟ

Άοσμο αστάρι υδατικής βάσης για ξύλινες επιφάνειες.
Δίνει μία ματ επιφάνεια η οποία προσφέρει τέλεια πρόσφυση μεταξύ του ξύλου και της τελικής βαφής.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Ξύλο
- Πλαστικό
- Τοίχος
- Μέταλλο

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Υψηλή Πρόσφυση
- Τέλεια Καλυπτικότητα
- Υψηλή Λευκότητα
- Υψηλή Απόδοση
- Εύκολο στο άπλωμα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση
Εμφάνιση
Απόχρωση
Ιξώδες
Πυκνότητα
Στερεά κ.β.
Ιδανική Θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνωματος
Επιφανειακό Στέγνωμα
Σε βάθος στέγνωμα
Χρόνος Επαναβαφής
Απόδοση
Αραίωση

Πολυακρυλική Παχύρευστο Υγρό Λευκό
2000 - 2500 mPa·s at 23°C
1.47 ± 0.02 gr/cm ³
75%
15-25°C
3 hr
18 hrs
24 hr
16-18m ² /lt ανά στρώση
5% με νερό



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Ασταρώνεται η επιφάνεια σε δύο στρώσεις με VELATURA ΝΕΡΟΥ.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη 5% νερού.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.
- Για ιδανικό αποτέλεσμα μετά από 2 στρώσεις VELATURA AQUA εφαρμόστε Ριπολίνη Νερού PRESTIGE AQUA σε 2 στρώσεις.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με White spirit.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C εως 40°C

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/Ζ (Υ) 'Αστάρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ.
Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/lt.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ βιοκτόνο προϊόν: Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1) και 1,2-βενζιζοθειαζολ-3(2H)-όνη.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
ΚΟΡΥΤΣΑΣ 9-ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΤΗΛ. 2310-752609
FAX. 2310-752674

info@superlux.gr | www.superlux.gr