

EASY STONE

Διαφανής μη τοξική συνδετική ρητίνη ακρυλικής βάσης, για διακοσμητικές πέτρες και χαλίκια. Συγκρατεί χαλαρό χαλίκι και διακοσμητικές πέτρες ακριβώς εκεί που τοποθετούνται, ενώ επιτρέπει στο νερό να αποστραγγίζεται. Δημιουργεί σχεδόν αόρατη συγκόλληση σε μονοπάτια, περιθώρια, παρτέρια, και σε οποιοδήποτε διακοσμητικό χώρο με πέτρες για να μην κινούνται με τον άνεμο ή τη βροχή. Έτοιμο προς χρήση, εύκολο στην εφαρμογή. Δεν κίτρινίζει από την επίδραση του ηλιακού φωτός.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Πέτρα
- Χαλίκι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή στιλπνότητα
- Μακροχρόνια αντοχή
- Αντοχή στη ηλιακή ακτινοβολία



TECHNICAL FEATURES

Απόχρωση:	Διάφανο
Ιξώδες:	200 - 500 mPa•s στους 23oC
Πυκνότητα:	1.07 ± 0,02 gr/cm3
Επιφανειακό στέγνωμα:	1-2hr
Χρόνος επαναβαφής (*):	12-36hr
Απόδοση:	6-8m2/lt ανά στρώση
Αραίωση:	Έτοιμο προς χρήση



4LT/ 700ML

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Εφαρμόζεται **EASY STONE** σε δύο ή τρεις στρώσεις.
- Εφαρμόζεται η πρώτη στρώση σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια, ψεκάζοντας αργά, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη απόδοση.
- Μετακινούνται οι πέτρες ή τα χαλίκια με τσουγκράνα που είναι χαλαρά.
- Εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση **EASY STONE**. Μόλις επιτευχθεί ομοιόμορφη απόδοση, πιέζεται η επιφάνεια για να επιτευχθεί καλύτερη πρόσφυση.
- Μετά από 12-36 ώρες, εφαρμόζεται τρίτη στρώση στην επιφάνεια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5oC ή άνω των 35oC
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5 oC -35 oC

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος A/n (Y) ‘Συνδετικά αστάρια’ της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/EK. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/lt.