



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ντουκόχρωμα αλκυδικών και πολυουρεθανικό ρητινών υψηλής ποιότητας με εξαιρετική στιλπνότητα και γρήγορο στέγνωμα. Ιδανικό για επιφάνειες όπου οι απαιτήσεις για μηχανικές αντοχές και σκληρότητας είναι υψηλές.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή στιλπνότητα και σκληρότητα
- Αντοχή στην UV ακτινοβολία
- Εύκολο στο άπλωμα

## ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ιδανικό για επιφάνειες από:
- Μέταλλο

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ρολό
- Πινέλο
- Πιστόλι

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό Νίτρου.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5 ο C -35 ο C

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Απόχρωση:              | Διάφορες αποχρώσεις                          |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Ιξώδες:                | 1800 - 2500 mPa·s στους 23°C                 |
| Πυκνότητα :            | 1.20 ± 0,02 gr/cm <sup>3</sup>               |
| Επιφανειακό στέγνωμα:  | 1-2hr                                        |
| Χρόνος επαναβαφής (*): | 16-18 hr                                     |
| Απόδοση:               | 12-14m <sup>2</sup> /lt ανά στρώση           |
| Αραίωση:               | 5% με Διαλυτικό Πιστολιού ή Διαλυτικό Νίτρου |

(\*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.

- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Αφαίρεση σιλικόνης ή λαδιών από τη επιφάνεια του μετάλλου με διαλυτικό.
- Ασταρώνεται η επιφάνεια σε μία ή δύο στρώσεις με αντισκωριακό αστάρι μετάλλων.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Όταν το αστάρι στεγνώσει εφαρμόζεται το ντουκόχρωμα INDUSTRIAL PU σε δύο στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη Διαλυτικό Πιστολιού ή Διαλυτικό Νίτρου 5%.
- Για καλύτερη εργασιμότητα μπορεί να αραιωθεί
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.

## ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5 ο C ή άνω των 35 ο C.
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%.
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/θ (Δ) 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 500gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 499gr/lt..