

MICRO SEAL ΑΣΤΑΡΙ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Υδατοδιαλυτό αστάρι για εξωτερικές και εσωτερικές οικοδομικές επιφάνειες. Αυξάνει την πρόσφυση του τελικού χρώματος με την επιφάνεια και βελτιώνει την καλυπτικότητα του. Πρακτικά άοσμο, εμποτίζει και σταθεροποιεί την επιφάνεια.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Μπετόν
- Γυψοσανίδα
- Σοβά
- Τούβλα
- Ξύλο

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

- Υψηλή πρόσφυση
- Υψηλή καλυπτικότητα
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Υψηλή απόδοση
- Εύκολο άπλωμα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση
Εμφάνιση
Απόχρωση
Ιξώδες
Πυκνότητα
pH
Στερεά κ.β.
Ιδανική θερμοκρασία
Επιφανειακό στέγνωμα
Χρόνος επαναβαφής
Απόδοση
Αραίωση

Ακρυλική
Λεπτόρευστο υγρό
Λευκό
50-150 mPa·s στους 23°C
1.01 ± 0,02 gr/cm³
8-9
18%
15-25°C
30'
3 ώρες
16-18m²/lt ανά στρώση
5-10% με νερό

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνες και υπολείμματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Ασταρώνεται η επιφάνεια σε δύο στρώσεις με ΑΣΤΑΡΙ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ MICRO SEAL.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.
- Όταν το αστάρι ξεκινάει να στεγνώνει εφαρμόζεται το τελικό επίχρισμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- ΠΕΡΙΕΧΕΙ: μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247- 500-7] και 2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Κατηγορία προϊόντος Α/Ζ (Υ) 'Ασάρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/lt.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
ΚΟΡΥΤΣΑΣ 9-ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΤΗΛ. 2310-752609
FAX. 2310-752674
info@superlux.gr | www.superlux.gr