

SPOIL SHIELD

ΔΙΑΦΑΝΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ GRAFFITI

Το Spoil Shield είναι θυσιαζόμενο βερνίκι με βάση υδατικό γαλάκτωμα παραφίνης, το οποίο προστατεύει τις επιφάνειες από γκράφιτι και άλλα σωματίδια ατμοσφαιρικών ρύπων (π.χ. καπνός, εκπομπές καυσαερίων). Είναι διαφανές, κατάλληλο για εφαρμογή σε σχεδόν όλες τις επιφάνειες, στις οποίες παρέχει υψηλή υδροφοβία και ελαιοφοβία, ενώ αφήνει ανεπηρέαστο το χρώμα τους με την πάροδο του χρόνου. Προϊόν σχεδιασμένο για την επιφανειακή προστασία διαφόρων δομικών στοιχείων όπως σκυρόδεμα, φυσική πέτρα, ανάγλυφο, μάρμαρο, γρανίτη από σπρέι γκράφιτι, μαρκαδόρους και άλλους ρύπους.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Ξύλο
- Μέταλλο
- Πέτρα
- Μάρμαρο
- Γρανίτη

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

- Δεν απαιτεί τον καθαρισμό της επιφάνειας με τη χρήση διαλυτών ή άλλων χημικών.
- Μόνο ζεστό νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνθήκες Μετρήσεων
Φορέας
Μορφή
Ιξώδες
Πυκνότητα
Απόδοση
Αποθήκευση
Επιφανειακό Στέγνωμα
Χρόνος Επαναβαφής
Αραίωση

23°C και 50% R.H.

Παραφινική υδατική διασπορά

Γαλακτώδης

50-54 KU

0,98-1,00 gr/ml

4-5 m²/lt

Σε στεγνό και δροσερό χώρο για 12 μήνες

30-60'

4-6 ώρες

Έτοιμο προς χρήση



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια.
- Εφαρμόζεται χωρίς άλλη αραίωση σε μια ή δύο στρώσεις, ανάλογα με την υφή της επιφάνειας και τις ανάγκες του κάθε έργου. Η δεύτερη στρώση πρέπει να γίνει με τη μέθοδο υγρό σε υγρό και πριν η πρώτη στεγνώσει.
- Μετά την πάροδο 24 ωρών, εφόσον η προστατευμένη επιφάνεια λερωθεί με graffiti ή άλλο ρύπο μπορεί εύκολα να καθαριστεί με σφουγγάρι και πολύ ζεστό νερό ή, εάν πρόκειται για μεγάλες επιφάνειες, με τη χρήση μηχανήματος υψηλής πίεσης ζεστού νερού.
- Στη συνέχεια, πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου εφαρμογή στο σημείο που έχει καθαριστεί.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

- Στεγνώμα αφής σε ½-1 ώρα. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 4-6 ώρες.
- Ο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).
- Για να αποκτήσει το προϊόν τις τελικές του ιδιότητες απαιτείται ένα 24ωρο

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζουμε τα εργαλεία μόνο με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μπορεί να αποθηκευτεί σε χώρους προστατευόμενους από τον παγετό τη ζέστη και τον ήλιο (5-35 °C) για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία του υποστρώματος είναι κάτω των 5°C ή άνω των 35°C.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/θ (Υ) 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 140gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 139gr/lt. ΠΕΡΙΕΧΕΙ βιοκτόνο προϊόν: Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1) και 1,2-βενζιζοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.