



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:	Ακρυλική ρητίνη
Εμφάνιση:	Λεπτόρευστο υγρό
Απόχρωση:	Λευκό
Ιξώδες:	400-600 mPa·s στους 23°C
Πυκνότητα:	1.00 ± 0,02 gr/cm ³
pH:	8-9
Στερεά κ.β.	40 %
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος:	15 - 25°C
Απόδοση:	Αντικαθιστά το νερό ανάμιξης των τσιμεντοκονιαμάτων σε αναλογία 1:1 έως 1:2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστικοποιητικό κονιαμάτων βασισμένο σε ρητίνες πολυμερών. Το SUPERPLAST είναι μια βελτιωτική πολυμερής ρητίνη προστιθέμενη στους αρμόστοκους και στις κόλλες πλακιδίων βελτιώνοντας τις ιδιότητες τους. Αυξάνει τις αντοχές σε τριβή και κάμψη, την πρόσφυση με το υπόστρωμα, βελτιώνει την ελαστικότητα και δημιουργεί αδιαβροχοποίηση. Ιδανικό για τη δημιουργία συγκολλητικής στρώσης μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αυξάνει την ελαστικότητα του κονιάματος
- Αυξάνει την μηχανικές αντοχές του κονιάματος
- Αυξάνει την πρόσφυση του κονιάματος
- Αυξάνει τη συνοχή του κονιάματος
- Αδιαβροχοποιεί το κονίαμα

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ιδανικό για:
- Σύνδεση μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος
 - Επισκευαστικά κονιάματα
 - Τσιμεντοκονίες δαπέδων
 - Κόλλες πλακιδίων

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 40°C

ΠΡΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Η επιφάνεια θα πρέπει να προετοιμαστεί ανάλογα με τις προδιαγραφές της τσιμεντοκονίας που πρόκειται να εφαρμοστεί

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Προστίθεται με το νερό ανάμιξης κατά την παρασκευή του τσιμεντοκονιάματος.
- Αναδεύστε πολύ καλά με αναδευτήρα χειρός.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Δεν ενέχει κινδύνους για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Εκτίππει