



► ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδατοδιαλυτό ακρυλικό επίχρισμα υψηλής ποιότητας για εσωτερικά και εξωτερικά δάπεδα. Δημιουργεί ένα φιλμ το οποίο προσφέρει υψηλή πρόσφυση στην δάπεδο, πολύ καλές χημικές και μηχανικές αντοχές. Δίνει μία λεία σατινέ βελούδινη επιφάνεια άριστου αισθητικού αποτελέσματος.

► ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή προστασία του δαπέδου
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες και ατμοσφαιρική ρύπανση
- Εξαιρετική σκληρότητα
- Εύκολο στο άπλωμα

► ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Μπετό
- Τσιμέντο
- Βιομηχανικό δάπεδο
- Εποξειδικό δάπεδο
- Πατητή τσιμεντοκονία

► ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

• Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

► ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5 °C έως 40 °C

► ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόχρωση:	Λευκό
Ιξώδες:	9000 - 11000 mPa·s στους 23οC
Πυκνότητα:	1.26 0,02 gr/cm3
pH:	8-9
Επιφανειακό στέγνωμα:	45min
Χρόνος επαναβαφής (*):	6-8hr
Απόδοση:	11-13m2/lt ανά στρώση
Αραίωση:	5-20% με νερό

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

► ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Το ΧΡΩΜΑ ΓΚΑΡΑΖ εφαρμόζεται απευθείας στην επιφάνεια του τσιμέντου με αραίωση 15-20% με νερό.
- Για πολύ απορροφητικές επιφάνειες ασταρώστε με αστάρι αραίωσης διαλύτου Desmo Seal.

► ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Όταν το αστάρι στεγνώσει (εφόσον έχετε χρησιμοποιήσει) εφαρμόζεται το ΧΡΩΜΑ ΓΚΑΡΑΖ σε δύο στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.

► ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5οC ή άνω των 35οC
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 70%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος, τη βροχή και την υψηλή υγρασία τουλάχιστον για 48hr.
- Η χρήση της επιφάνειας να γίνεται μετά από 6-7 ημέρες.

► ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/Θ (Υ) 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 140gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 139gr/lt.