

VELATURA ΔΙΑΛΥΤΟΥ

Ιδεώδες υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων για εφαρμογή σε ξύλινες ή και σπατουλαριστές επιφάνειες. Δίνει μία ματ επιφάνεια με υψηλή λευκότητα και μεγάλη καλυπτικότητα. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει εξαιρετικά και τρίβεται εύκολα.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:
- Ξύλο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τέλεια καλυπτικότητα
- Υψηλή λευκότητα
- Υψηλή απόδοση
- Εύκολο τρίψιμο



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση
Απόχρωση
Ιξώδες
Πυκνότητα
Επιφανειακό Στέγνωμα
Χρόνος Επαναβαφής

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

Απόδοση
Αραίωση

Παχύρευστο Υγρό

Λευκό

3000 - 3500 mPa•s στους 23°C

1.55 ± 0,02 gr/cm³

2-3 hrs

12-14 hrs



16-18m²/lt ανά στρώση

3 % με White spirit

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Ασταρώνεται η επιφάνεια σε μία ή δύο στρώσεις με VELATURA.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη White spirit 3%.
- Όταν το αστάρι στεγνώσει εφαρμόζεται το τελικό επίχρισμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίζετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με White spirit.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5 °C -35 °C

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/Ζ (Δ) 'Αστέρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 350gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 349gr/lt.